

## VERNIS BRILLANT 2K ECAR EC6800

VERNIS À MÉLANGER 2 : 1 AVEC LE DURCISSEUR EH3000. IL NE FAUT PAS LE DILUER.

### DESCRIPTION

- Vernis brillant transparent bicomposants (2K) conçu pour votre carrosserie.
- Excellente adhérence, le vernis ECAR EC6800 est très dur. Il a donc une forte résistance aux rayures.
- Composé d'un additif Anti UV qui lui permet de conserver sa brillance et sa clarté.

### APPLICATION DU VERNIS

20min à 40min après l'application de la peinture.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE


- Dégraisser la surface avec le dégraissant ECAR ET900.
- Le vernis EC6800 s'applique sur une base mate (solvantée ou hydro), 20 à 30 minutes après désolvatation.
- Lors d'une application sur base hydro, il est important d'attendre l'évaporation totale de l'eau avant application du vernis entre les couches.
- Pour la restauration de votre carrosserie nous vous recommandons d'utiliser la gamme ECAR (apprêt, peinture, vernis) afin d'éviter tout risque d'incompatibilité.
- Le vernis ECAR EC6800 permet une protection maximum contre l'eau, les gravillons, les chocs etc.
- Ne pas appliquer trop de couches ou d'épaisseur pour éviter un décollement ou une peau d'orange.



**Rapport de mélange**  
2:1 avec durcisseur ECAR  
EH3000, EH3100 ou EH3200.  
Ne pas diluer.



**Réglages pistolet**  
2/3 bar



**Buse**  
1.3mm à 1.5mm



**Temps de séchage**  
24h à 20°C



**Temps de séchage**  
1h à 60°C



**Évaporation**  
10min



**Nombre de couches**  
2 couches. 10min entre chaque  
couche.



**Durée du mélange**  
2h à 20°C



**Épaisseur**  
35-45my



**Viscosité**  
15-17s / 20°C



**Température  
d'application**  
Température ambiante.



**Déchets**  
Seuls les contenants vides  
doivent être portés au recyclage.  
Les contenants non vides  
doivent être apportés dans un  
centre de collecte spécifique.



**Protections**  
Il est recommandé de porter  
un équipement de protection  
individuelle approprié pendant  
l'application afin d'éviter toute



**Stockage**  
2 ans à 20°C. A stocker sous  
couvert en lieu frais et ventilé  
en évitant l'exposition à la  
lumière solaire.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**

irritation des voies  
respiratoires, de la peau et des  
yeux. Pour un usage  
professionnel uniquement.

## REMARQUES GÉNÉRALES

**La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.**

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation. Les pièces doivent être bien ventilées.

**Réservé à un usage professionnel.**

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**